

Capalac Elektrostatik-Additiv

Zusatzmittel für das elektrostatische Spritzen der Capalac Alkydharzlacke.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzmittel zur Erhöhung der Leitfähigkeit und Viskositätseinstellung der Capalac Alkydharzlacke mit Ausnahme der wasseremulgierten Alkydharzlacke für das elektrostatische Spritzen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ leitfähigkeitserhöhend ■ ermöglicht gleichmäßigen Lackauftrag durch Senkung der Oberflächenspannung ■ Verbesserung des Umgriffs und der Kantenabdeckung ■ Verdünnung für das Einstellen der Spritzviskosität
Materialbasis	Ammoniumverbindung und Lösemittel.
Verpackung/Gebindegrößen	1 l
Lagerung	Kühl Gebinde dicht verschlossen halten.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,87 g/cm ³

Verarbeitung

Materialzubereitung	Capalac Elektrostatik-Additiv wird dem Lack in einer Zugabemenge von 10 Vol.-% beigemischt. Bei Bedarf zur weiteren Viskositätseinstellung Disbon 419 Verdünner zugeben. Keine anderen Verdünnungsmittel verwenden, da sonst ggf. wieder eine Erhöhung des Leitwiderstandes auftritt.
Hinweis	Vorhergehende Beschichtungen müssen vollständig durchgetrocknet sein, da sonst Anlöseeffekte auftreten können



Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt.
Enthält Xylol (Isomerenmischung), Dimethylethylammoniummethyl-sulfat.
Leichtentzündlich.
Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. Verursacht schwere Verätzungen.
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen.
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

Das Produkt unterliegt nicht der VOC-Richtlinie.

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 096 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88