

# Capadecor® VarioStone

Lösemittelfreier Kunstharz-Buntsteinputz in 9 attraktiven Farbtönen für dekorative Innenbeschichtungen.



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Für dekorative, robuste Innen-Beschichtungen von hoher Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit. Besonders geeignet für stark belastete Wandflächen in Treppenhäusern, Fluren, Foyes, Schalterhallen, Pausenhallen usw.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F.</li> <li>■ alkalibeständig</li> <li>■ hoch belastbar</li> <li>■ scheuerbeständig</li> <li>■ diffusionsfähig</li> <li>■ schwerentflammbar nach DIN 4102, B1</li> </ul>
Materialbasis	Kunststoffdispersion nach DIN 55945.
Verpackung/Gebindegrößen	25 kg

### Farbtöne

VarioStone-Farbtön	Grundierfarbtön 3D-System	Grundierfarbtön CaparolColor	Korngröße
Nr. 61 Tansanitweiß	Melisse 10	Basalt 17	1,2–1,7 mm
Nr. 62 Arosaweiß	Curry 15	Lava 16	1,2–1,7 mm
Nr. 63 Jaspisweiß	Ginster 50	Lava 15	1,2–1,7 mm
Nr. 64 Aragonitweiß	Mai 20	Schiefer 16	1,2–1,7 mm
Nr. 65 Spatweiß	Curry 15	Lava 16	1,2–1,7 mm
Nr. 66 Onyxweiß	Melisse 10	Basalt 17	1,2–1,7 mm
Nr. 67 Muschelweiß	Palazzo 145	Lava 14	1,0–1,5 mm
Nr. 68 Pyritweiß	Ginster 50	Lava 15	1,0–1,5 mm
Nr. 69 Aostagrün	Mai 45	Island 13	1,2–1,7 mm

Die folgenden Farbtöne sind gedruckt und deshalb nicht farbverbindlich. Die Original-Designs sind im Vario-Fächer zu ersehen.





Nr. 61 · Tansanitweiß



Nr. 62 · Arosaweiß



Nr. 63 · Jaspisweiß



Nr. 64 · Aragonitweiß



Nr. 65 · Spatweiß



Nr. 66 · Onyxweiß



Nr. 67 · Muschelweiß



Nr. 68 · Pyritweiß



Nr. 69 · Aostagrün

Glanzgrad

Seidenmatt

Lagerung

Kühl, aber frostfrei.

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3. beachten.

### Putze der Mörtelgruppen PII u. PIII

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit CapaSol LF.

### Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppen PIV und PV

Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB oder AmphiSilan-Putzfestiger.

### Gipsbauplatten

Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit CapaSol LF oder Caparol-Tiefgrund TB.

### Gipsplatten (Gipskartonplatten)

Spachtelgrate abschleifen. Weiche und geschliffene Gipsputzstellen mit Caparol-Tiefgrund TB festigen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol-Filtergrund grob. BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.

### Beton

Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.

### Porenbeton

Ein Grundanstrich mit Capaplex, 1 : 3 mit Wasser verdünnt. Glattspachteln mit Caparol-Akkordspachtel.

### Tragfähige Beschichtungen

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen.

### Nicht tragfähige Beschichtungen

Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen vollständig entfernen. Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit CapaSol LF. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB oder AmphiSilan-Putzfestiger.

### Tapeten

Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

## Schimmelbefallene Flächen

Schimmel- bzw. Pilzbefall mechanisch durch nasses Abbürsten, Abschaben oder Abkratzen entfernen. Flächen mit Capatox durchwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. die Biostoff- und die Gefahrstoffverordnung) zu beachten.

## Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken

Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein isolierender Grundanstrich mit Caparol-Filtergrund grob (Technische Information Nr. 845).

Auftragsverfahren	Mit rostfreier Edstahlglättkelle gleichmäßig in Kornstärke aufziehen und sofort in einer Richtung abscheiben. Durch Aufrühren mit einem Schnellrührer wird VarioStone „flutschiger“ und läßt sich noch leichter und schneller aufziehen.
Beschichtungsaufbau	<b>Grund- bzw. Zwischenanstrich:</b> Putzgrund 610, abgetönt mit CaparolColor auf den jeweiligen VarioStone-Farbtönen laut obestehender Tabelle.  <b>Schlußbeschichtung:</b> VarioStone, mit max. 2 % Wasser auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt.
Verbrauch	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungsbedingungen	+8 °C für Untergrund und Umluft.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden oberflächentrocken. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.
Hinweis	Durch Verwendung von Natursanden sind geringe Farbtonschwankungen möglich. Deshalb auf durchgehenden Flächen nur Material gleicher Produktions-Nummern verarbeiten. Material mit unterschiedlichen Produktions-Nummern untereinander vermischen. Zur Vermeidung von Ansätzen naß-in-naß in einem Zug beschichten.  Bei der Anwendung von Caparol-Tiefgrund TB im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen. In sensiblen Bereichen den aromatenfreien geruchsarmen AmphiSilan-Putzfestiger anwenden.  Bei der Überarbeitung von gipshaltigen Spachtelmassen kann es aufgrund von langanhaltender Feuchteeinwirkung zu Anquellung, Blasenbildung und Abplatzungen kommen. Deshalb ist für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung und Temperatur zu sorgen. Merkblatt Nr. 2 „Verspachtelung von Gipsplatten“ Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie beachten.

## Hinweise

Gutachten	VarioStone ist auf massiven mineralischen Untergründen und Gipskartonplatten schwer entflammbar nach DIN 4102, B1, überwacht durch das Prüfinstitut Hoch, Fladungen.
Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritznebel nicht einatmen. Staubfilter A2/P2 verwenden. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.
Produkt-Code Farben und Lacke	M-DF01
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
KundenServiceCenter	<b>Technischer Kundendienst für Eilankünfte:</b> Tel.: 0 61 54/71 17 77 Fax: 0 61 54/71 13 51 E-Mail: tech-ankunft@caparol.de  Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

## Technische Information Nr. 230 · Stand: Januar 2012

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88