

# Capatect-Panzergebe 652

Verstärktes Spezial-Glasfasergebe




## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzarmierung für Capatect-WDVS A und B bei mechanisch besonders beanspruchten Fassadenbereichen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ schiebefest</li> <li>■ alkalibeständig</li> <li>■ weichmacherfrei</li> <li>■ Kante geschnitten</li> <li>■ lichte Maschenweite: 5,5 x 5,0 mm</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	25 m-Rolle, 1 m breit
Farbtöne	Orange
Lagerung	Trocken
Technische Daten	■ Flächenbezogene Masse: 340 g/m <sup>2</sup> ± 5 % nach DIN 53854
Produkt-Nr.	652

## Verarbeitung

Verbrauch	1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Applikation	<p>Die systemzugehörige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Panzergebewebes mit einer Glättkelle in ca. 2 mm Schichtdicke auf die Dämmplatten auftragen (ca. 2,0 kg/m<sup>2</sup>).</p> <p>Das Capatect-Panzergebe 652 stumpf gestoßen (nicht überlappend!) in die Armierungsmasse einbetten und die Armierungsmasse über dem Gebe scharf abziehen.</p> <p>Nachfolgend naß in naß die vollflächige Armierung mit Capatect-Gebe 650/110 zusätzlich darüber aufbringen.</p>



## Hinweise

Entsorgung  
KundenServiceCenter

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10  
Fax: 0 61 54 / 71 17 11  
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

### Technische Information Nr. 652 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88