

Disbon 760 Baudispersion

Kunststoffdispersions-Zusatz für zementgebundene Mörtel, Spachtel, Putze und Estriche zur Verbesserung der Frisch- und Festmörteleigenschaften.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzmittel für die Vergütung von zementgebundenen Mörteln, Spachteln, Putzen und Estrichen. Grundierung für saugfähige, mineralische Untergründe.
Eigenschaften	Die Frisch- und Festmörteleigenschaften von zementgebundenen Mörteln, Spachteln, Putzen und Estrichen werden hinsichtlich <ul style="list-style-type: none"> ■ wasserrückhaltevermögen ■ verarbeitbarkeit ■ wassereinsparung ■ niedrigerer Wasser-Zement-Wert ■ Haftung ■ Schwinden ■ lastischer Verformung verbessert.
Materialbasis	Polymerisatharzdispersion
Verpackung/Gebindegrößen	10 l Kanister
Lagerung	Kühl, frostfrei Originalverschlossenes Gebinde 12 Monate lagerstabil.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 1,0 g/cm³ ■ Festkörpergehalt: ca. 35 Gew.-%

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Für die Grundierung von zementgebundenen, mineralischen Untergründen wie Beton, Estriche, Putze, Mörtel und Spachtel.
Untergrundvorbereitung	Je nach Verwendungszweck von Disbon 760 Baudispersion gemäß den entsprechenden Normen und Richtlinien.



Mischungsverhältnis

(Anhaltswerte)

Verwendungszweck	Zement : Sand	Disbon 760 Baudispersion : Wasser
Grundierung*	–	1 : 5 Gew.-Teile
Haftbrücke**	1 : 1 Gew.-Teil	1 : 1 Gew.-Teil
Zementputz**	DIN 18 550	1 : 4 - 5 Gew.-Teile
Zementestrich**	DIN 18 550	1 : 4 - 5 Gew.-Teile
Verlegemörtel**	1 : 3 Gew.-Teile	1 : 5 Gew.-Teile

- * Grundierungen dürfen nicht glänzend an der Oberfläche stehenbleiben.
Die Zusammensetzung, Herstellung, Verarbeitung und Nachbehandlung der zementgebundenen
** Mörtel, Spachtel, Putze und Estriche ist gemäß den entsprechenden Normen und Richtlinien durchzuführen.

Verbrauch

(Anhaltswerte)

Grundierung	ca. 70–100 ml/m ²
Mörtel etc.	ca. 35–250 ml/mm/m ²

Genauere Verbrauchswerte sind durch Musterflächen oder Eignungsprüfungen zu ermitteln.

Verarbeitungsbedingungen

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur:
Mind. 8 °C, max. 30 °C

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgen.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 75 g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-GF01

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 760 · Stand: Juni 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88