

Capatect-CS-Haftgrund 820

Pigmentierte, silikatgebundene Grundierfarbe für CS-Strukturputze



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Grundierfarbe zur Haftverbesserung vor Schlußbeschichtungen mit Capatect-CS-Strukturputz 860 und 870
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ saugfähigkeitsregulierend ■ wasserdampfdurchlässig ■ haftvermittelnd ■ haftungsverbessernd ■ reduziert das Risiko von Farbschattierungen bei nachfolgender Beschichtung eingefärbter Silikatputze ■ griffige Oberfläche, da quarzgefüllt ■ bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes
Verpackung/Gebindegrößen	15 l Gebinde
Farbtöne	Naturweiß und eingefärbt
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. 6 Monate Lagerstabil.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: Spezifisches Gewicht: ca. 1,7 g/m² ■ Bindemittelbasis: Kaliwasserglas und Acrylharzdispersion
Ergänzungsprodukte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 ■ Capatect-CS-Fassadendämmplatte 800 ■ Capatect-CS-Strukturputze 860 + 870
Produkt-Nr.	820



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein. Neuen Armierungsspachtel mindestens 48 Stunden trocknen lassen.
Verbrauch	Da. 200–250 ml/m ² Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte. Objektabhängige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen.
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung- und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +8 °C und über +30 °C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen" vom Deutschen Stuckgewerbebund.
Trocknung/Trockenzeit	Die Trocknungszeit beträgt je nach Witterung ca. 2–6 Stunden und ist abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Applikation	Capatect-CS-Haftgrund wird gründlich aufgerührt und kann unverdünnt gestrichen bzw. gerollt werden. Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden. Zur Konsistenzregulierung kann max. 3% Wasser zugegeben werden.
Hinweis	Bei der Anwendung und Ausführung die DIN 18363 sowie DIN 18350, VOB, Teil C beachten.

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Umgebungsflächen sorgfältig abdecken. Spritzer auf Lack, Glas, Keramik, Metall, Natursteinen sofort abwaschen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden. EAK 080112
Sicherheitsbezogene Daten / Gefahren- und Transportkennzeichnung	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/h) : 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 5 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	M-SK01

Technische Information Nr. 820 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88