

Histolith® Halböl

Grundiermittel für Holz und nicht alkalische Putze sowie für Gipsstuck.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Grundiermittel für Holz und nicht alkalische Putze sowie für Gipsstuck.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ hohes Penetrationsvermögen ■ gut verfestigend ■ haftvermittelnd für nachfolgende Leinölanstriche
Materialbasis	Leinöl, aromatenfreies Lösemittel
Verpackung/Gebindegrößen	1 l, 2,5 l
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Kühl Gebinde dicht geschlossen halten.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,84 g/cm ³

Verarbeitung

	<p>Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Vorbereitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die hier nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder mit unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen zu beraten.</p>
Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, trocken, saugfähig und frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.
Untergrundvorbereitung	<p>Holzflächen, nicht beschichtet: <i>Neue Holzbauteile:</i> In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.</p> <p><i>Alte, verwitterte Holzflächen:</i> Bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen oder mit der Ziehklinge einebnen und gründlich reinigen. Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13 % und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15 % nicht überschreiten.</p> <p>Nicht alkalische Putze und Gipsstuck: Oberfläche reinigen und entstauben. Minderfeste Schichten entfernen. Ausbesserungen mit artgleichem Mörtel/Stuckgips ausführen und gut trocknen lassen.</p>



Auftragsverfahren	Verarbeitung: Material durch Streichen in Faserrichtung des Holzes satt auftragen und danach sofort verschlichten, damit kein Materialüberschuß an der Oberfläche stehen bleibt.
Beschichtungsaufbau	Begrenzt und nicht maßhaltige Holzbauteile: Imprägnierung: Eichenholz außen und innen: Histolith Halböl Nadelholz innen: Histolith Halböl Nadelholz außen: Capalac Holz-Imprägniergrund Grundbeschichtung: Histolith Leinölfarbe Zwischenbeschichtung: Histolith Leinölfarbe Schlußbeschichtung: Histolith Leinölfarbe Nicht alkalische Putze und Gipsstuck innen: Grundierung: Histolith Halböl Beschichtung: Histolith Emulsionsfarbe
Verbrauch	Ca. 70–100 ml/Auftrag je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungstemperatur: Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 10 °C
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20 °C und 65 % RF frühestens nach 12 Stunden überstreichbar.
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch mit Terpentinersatz.

Hinweise

Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder diese Information vorzeigen.
Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Aufgrund des enthaltenen Leinöls unterliegen mit Histolith® Halböl verschmutzte Lappen oder Tücher der Gefahr der Selbstentzündung. Sie sind deshalb stets in fest verschlossenen Blechgebinde aufzubewahren oder vor dem Wegwerfen im Freien ausgebreitet zu trocknen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 380 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke	M-LL05
Nähere Angaben	Siehe Sicherheitsdatenblatt.
KundenServiceCenter	Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 1044 · Stand: Oktober 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88