Capadecor®
Switch, Pearl und Perlatec

Perlglanzpigmente für effektvolle Wandgestaltungen mit DecoLasur Glänzend, ArteLasur und ArteLasur Color

CAPAROL

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Perlglanzpigmente sind seidig schimmernde, einfarbig oder mehrfarbig glitzernde bis hin zu metallisch glänzende Effektpigmente für den Einsatz in Verbindung mit Wandlasuren (DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color) im Innenbereich.
Eigenschaften	■ Trockenpigment für Innenbereiche ■ Wechselndes Farbspiel ■ Schimmernde Effekte ■ Metallische Effekte ■ Individuell dosierbar
Verpackung/Gebindegrößen	100g (VE: 2 Dosen je 100g)
Farbtöne	■ **Metallisch glänzende Effektpigmente:** Perlatec Gold = Gold glänzend Perlatec Silber = Silber glänzend ■ **Einfarbig glitzernde Effektpigmente:** Pearl White = Weiß glitzernd Pearl Red = Rot glitzernd Pearl Green = Grün glitzernd Pearl Blue = Blau glitzernd ■ **Mehrfarbig schimmernde Effektpigmente** (je nach Betrachtungswinkel): Switch Desert = Rot, Orange, Gelb Switch Lagoon = Grün, Türkis, Blau
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Original verschlossenes Gebinde min. 2 Jahre lagerstabil.
Ergänzungsprodukte	DecoLasur Glänzend (TI Nr. 570), ArteLasur (TI Nr. 859), ArteLasur Color (TI Nr. 900),

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte
Untergrundvorbereitung	Siehe TIs der verwendbaren Ergänzungsprodukte
	Gestaltungshinweis: Wandlasuren sind transparente Werkstoffe, die den Farbton und die Struktur des Untergrundes durchscheinen lassen. Musterlegungen beim Endkunden sind aus diesem Grund unerlässlich.
Materialzubereitung	Wir empfehlen die gewünschte Zugabemenge vorher in etwas Wasser anzuteigen und mindestens 2 Minuten aufzurühren. Die Wassermenge darf die 3 fache Menge des Effektpigmentes nicht übersteigen. Bsp. 50g Pigment in max 150ml sauberem Wasser anteigen.

Auftragsverfahren

Zur Ausführung des Lasurauftrags bitte die jeweilige TI beachten. Wichtig:

1. Je transparenter die Lasur bleibt (also je weniger Abtönpaste zugeführt wird), umso besser bleibt der eigentliche Effekt der jeweils eingesetzten Effektpigmente erhalten.

2. Je dunkler der Untergrundfarbton, umso mehr kommt die Farbigkeit und der schimmernde Effekt der Effektpigmente zum tragen.

3. Je glatter der Untergrund, umso stärker kommt der Farbwechseleffekt der Switch-Pigmente zur Geltung

Farbtonempfehlungen zur Veranschaulichung der Effektwirkung/-intensität:
Die unterschiedlichen Effektpigmente erzielen je nach Untergrundfarbton eine andere Wirkung. Um diesen Effekt zu zeigen bietet sich beispielhaft folgende neutrale Aufhellungsreihe an:

3D Granit 5 3D Granit 20 3D Granit 40 3D Granit 55

Untergrundfarbtöne für eindrucksvolle Oberflächen mit Switch Desert (z.B.):

3D Papaya 95 3D Cameo 95 3D Cameo 125 3D Barolo 125

Untergrundfarbtöne für eindrucksvolle Oberflächen mit Switch Lagoon (z.B.):

3D Flamenco 55 3D Malachit 120 3D Malachit 75 3D Verona 135

Verbrauch

Grundlegend ist in etwa ein Einsatz von 3–5 % empfohlen. Bei Perlatec Gold empfehlen wir aufgrund der farblichen Dominanz des Goldes einen Wert von etwa 1–2 % nicht zu überschreiten.

Für alle Oberflächen gilt es beim Kunden zunächst ein Muster anzulegen, damit der gewünschte Effekt vorher korrigiert bzw. abgenommen werden kann.

Zugabemengen DecoLasur Glänzend, ArteLasur, ArteLasur Color	**2,5 l**	**5,0 l**
1 %	25 g	50 g
2 %	50 g	100 g
3 %	75 g	150 g
4 %	100 g	200 g
5 %	125 g	250 g

Trocknung/Trockenzeit

Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden oberflächentrocken. In Abhängigkeit der verarbeiteten Wandlasur, bitte TI-Nr.859, TI-Nr.570 und TI-Nr.900 beachten.

Werkzeugreinigung

Nach Gebrauch mit Wasser, evtl. mit Verwendung von Spülmittel.

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommende Untergründe und deren Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10
Fax: 0 61 54 / 71 17 11
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88