

Capatect-OrCa-Spachtel

Verarbeitungsfertige, carbonfaserverstärkte Leichtarmierungsmasse für das nichtbrennbare Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem OrCa (System Carbon DarkSide)



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Armierungsmasse für den Einsatz auf Mineralwolle-Dämmplatten der Qualität - Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA - Capatect-LS-Fassadendämmplatte VB 101 im Capatect-Wärmedämm-Verbundsystem OrCa.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - sehr gute Haftung - witterungsbeständig und wasserabweisend nach DIN V 18550 - wasserdampfdurchlässig - wasserverdünnbar - verarbeitungsfertig - leichte, geschmeidige Verarbeitung - niedriger Materialverbrauch - äußerst stoßfest und rissicher - Bindemittelbasis: Silikat-Organo-Hybrid-Dispersion
Verpackung/Gebindegrößen	20 kg Eimer
Farbtöne	Creme
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dichte: ca. 1,4 g/cm³ ■ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_{dH_2O}: 0,26 m nach DIN EN ISO 7783 ■ Wasseraufnahmekoeffizient: ca. 0,03 kg/(m² · h^{0,5}) nach DIN EN 1062, Klasse W2 (mittel) ■ Schlag-/Stoßfestigkeit: Stoßfestigkeit bis 60 Joule (Je nach Systemaufbau)
Produkt-Nr.	9818
Hinweis	<p>Angegebene Daten stellen Durchschnittswerte dar, die bedingt durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe, von Lieferung zu Lieferung geringfügig abweichen können.</p> <p>Darf nicht mit mineralischen Oberputzen und Armierungsmassen überarbeitet werden.</p>



Verarbeitung

Materialzubereitung	<p>Capatect-OrCa-Spachtel ist verarbeitungsfertig und wird lediglich kurz aufgerührt. Eine Konsistenzregulierung durch geringfügige Wasserzugabe ist möglich.</p> <p>Die Armierungsmasse ist jeweils in Bahnenbreite des Gewebes auf die Dämmplatten aufzutragen und das Capatect-OrCa-Gewebe 653 mit ca. 10 cm Überlappung einzudrücken. Nachfolgend naß in naß überspachteln, so daß eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.</p> <p>Das Gewebe sollte im oberen Drittel der Armierungsschicht liegen. Die Gesamtschichtdicke muß ca. 4-5 mm betragen.</p> <p>Bei Verwendung der Capatect-Eckschutzschienen im Bereich von Außenecken wird das Gewebe 10 cm überlappend um die Ecke gelegt.</p> <p>Beim Einsatz von Capatect-Gewebe-Eckschutz werden die Gewebebahnen lediglich bis zur Ecke geführt.</p>
Verbrauch	<p>Ca. 1,4 kg/m² pro mm Auftragsdicke.</p> <p>Bei diesen Verbrauchsangaben handelt es sich um Richtwerte; objektabhängige oder verarbeitungsbedingte Abweichungen sind zu berücksichtigen.</p>
Verarbeitungsbedingungen	<p>Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +8° C und über +30° C liegen. Nicht unter direkter Sonneneinwirkung, bei starkem Wind, Nebel oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Merkblatt "Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen" vom Deutschen Stuckgewerbebund.</p>
Trocknung/Trockenzeit	<p>Bei 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist die Armierungsputzschicht nach 24 Stunden oberflächentrocken, durchgetrocknet und belastbar nach 2-3 Tagen. Je nach Witterung, frühestens nach 2-3 Tagen mit Thermosan-Fassadenputz NQG überarbeitbar.</p>

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	<p>Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: siehe Sicherheitsdatenblatt</p>
Entsorgung	<p>Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.</p>
Produkt-Code Farben und Lacke	M-DF02
KundenServiceCenter	<p>Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de</p>

Technische Information Nr. 9818 · Stand: Juli 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88