

# Capadecor® VarioFinish Matt/Seidenmatt

Schutzversiegelung im Systemaufbau der VarioChips



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Als Schutzversiegelung für VarioChips
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ E.L.F und AgBB geprüft</li> <li>■ bestmöglich lichtecht</li> <li>■ thixotrop eingestellt</li> <li>■ Naßabriebklasse 2 (Glanzgrad: Matt) nach DIN EN 13 300</li> <li>■ Naßabriebklasse 1 (Glanzgrad: Seidenmatt) nach DIN EN 13 300</li> <li>■ beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel (Glanzgrad: Seidenmatt)</li> </ul>
Materialbasis	Kunstharzdispersion nach DIN 55945.
Verpackung/Gebindegrößen	10 l Kunststoffgebinde, oval
Farbtöne	Transparent
Glanzgrad	matt/seidenmatt
Lagerung	Kühl und frostfrei

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Die Untergründe müssen trocken, fest, sauber, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Auftragsverfahren	Aufrollen oder aufstreichen
Beschichtungsaufbau	Auf die getrocknete Fläche satt und gleichmäßig mit einer kurzflorigen Lammfellrolle auftragen und verteilen, um eine ausreichende Schichtstärke zu erreichen. Oberfläche in einer Richtung verschlichten. Ansätze vermeiden, in dem naß-in-naß gerollt wird. Die matte Optik unterstützt das natürliche Aussehen der VarioChips. Besonders zu empfehlen in Räumlichkeiten mit kritischen Lichtverhältnissen.
Verbrauch	<p><b>Hinweis:</b></p> <p>Einige Designs enthalten Glimmerchips und sollten nur mit VarioFinish seidenmatt beschichtet werden (siehe Tabelle in TI Nr. 810 - VarioChips).</p> <p>Ca. 130 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag ermitteln.</p>
Verarbeitungsbedingungen	mindestens +5 °C für Umluft und Untergrund.
Trocknung/Trockenzeit	Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden oberflächentrocken. Bei kühlerer Temperatur bzw. höherer Luftfeuchte ist eine längere Trockenzeit erforderlich.



Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

## Hinweise

Bitte beachten  
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritznebel nicht einatmen. Staubfilter A2/P2 verwenden. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

(Kat.A/a): 30g/L (2010)  
Dieses Produkt enthält max. 1g/L VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-KH01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyacrylatharz, Siliziumdioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10  
Fax: 0 61 54 / 71 17 11  
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

### Technische Information Nr. 907 · Stand: Januar 2012

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88